



ARDEX WA

Epoksidna fuga

Za fugiranje keramičkih pločica, ploča, klinkera, neglaziranih keramičkih pločica i mozaika

Za lijepljenje mozaika od stakla i porculana na zidnim i podnim površinama

Otporno na kemikalije

Visoko opteretivo

Lako se fugira i pere

Za fuge širine od 2 do 15 mm



Farben:

antracit
siva
srebrno siva
bijela

Proizvođač certificiran prema standardima
EN ISO 9001 i EN ISO 14001

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

ARDEX WA

Epoksidna fuga



Područje upotrebe:

Za unutarnje i vanjske radove. Za zidove i podove.

Fugiranje keramičkih pločica, ploča, klinkera, neglaziranih keramičkih pločica i mozaika izloženih opterećenjima za kakva mort na bazi cementa nije dovoljno opteretiv ili postojan, npr. u klaonicama, mljekarama, velikim kuhinjama, pivovarama, prostorijama za baterije, bazenima i toplicama, tuševima, kupaonicama, prodajnim prostorima, prostorima za sport i rekreaciju i u drugim područjima s kemijskim ili izraženim mehaničkim opterećenjima.

Za fuge širine od 2 do 15 mm.

Vrsta:

Mort za fugiranje na bazi epoksidne smole koji se sastoji od kremaste smole i komponente učvršćivača. Jedinica od 4 kg sastoji se od 3 kg smole i 1 kg učvršćivača.

ARDEX WA epoksidna fuga vodootporna je nakon stvrdnjavanja te postojana na smrzavanje i vremenske utjecaje, a posjeduje izvrsnu čvrstoću i svojstva prianjanja za rubove pločica.

Opteretivost:

ARDEX WA epoksidna fuga prohodna je već nakon 12 sati stvrdnjavanja na temperaturi od

+18°C do +20°C, a nakon 24 sata može se izlagati mehaničkim opterećenjima.

Postojanost na kemikalije:

Nakon stvrdnjavanja, ARDEX WA epoksidna fuga otporna je na vodenu solnu otopinu i lužine kao i na čitav niz razrijeđenih mineralnih i organskih kiselina te organskih tekućina i otopina. Postojanost na kemikalije – vidi pod Tehnički podaci!

Za posebne slučajeve pošaljite upit.

Glatka i zapečaćena fugirana površina postojanih boja neosjetljiva je na prljavštinu i otporna na sredstva za čišćenje kućanstva i bazena. Bijela masa ARDEX WA vrlo je ograničeno sklopa poprimanju žute boje. U dodiru s tvarima koje intenzivno mijenjaju boju, kao što su primjerice kava, čaj, voćni sokovi i sl., promjene boje nisu isključene.

Pri temperaturi od +18°C do +20°C, materijal je postojan na kemikalije nakon cca. 7 dana.

Obrada:

Komponente osnovne paste i učvršćivača, koje su u pakiranju po količini međusobno uskladene, intenzivno se miješaju odgovarajućim mješačem (primjerice spiralnim mješačem) dok se ne dobije jednolik i homogen mort.

Na temperaturi od +18°C do +20°C, vrijeme obrade

sredstva ARDEX WA iznosi cca. 60 minuta. Niža temperatura produžuje a viša skraćuje vrijeme obrade.

ARDEX WA unosi se epoksi gladilicom za fugiranje, plastičnom ili gumenom lopaticom u suhe fuge te se oštrosvlači. Višak materijala potrebno je oprati Scotch-Brite ili tvrdom spužvom i vodom unutar vremena obrade od cca. 60 minuta te pažljivo pokupiti mekom spužvom. Fuga se pritom ravnata. Izbjegavati tragove na pločicama.

Kako bi se spriječilo skraćivanje vremena obrade uslijed samostalnog zagrijavanja materijala, preporučujemo da se materijal ARDEX WA nanese na podlogu u jednom postupku odmah nakon što se zamiješa.

Ako niste sigurni, testirajte materijal na probnoj površini.

Lijepljenje:

ARDEX WA epoksidna fuga može se koristiti i za lijepljenje mozaika od stakla i porculana na zidne i podne površine te za polaganje keramičkih pločica, ploča i sl. na podne površine. Zbog tanke konzistencije materijala, nije moguće lijepljenje pločica na zidne površine (stabilnost).

Kod upotrebe kao ljepilo, ARDEX WA ispunjava R2 zahtjeve norme EN 12004.

Pazite na sljedeće:

Na površini pločica i ploča sa strukturom ili porama, nakon fugiranja može ostati tanak sloj materijala. Testirajte materijal na probnoj površini i slijedite upute proizvođača pojedinih materijala.

Višak materijala ne čistiti vrućom vodom. Nije dopušteno korištenje razrjeđivača, otapala i vode za miješanje morta određene konzistencije.

ARDEX WA ne smije se obrađivati na temperaturama ispod +10°C i preko +30°C. Alat se prije stvrdnjavanja morta može oprati vodom i četkom.

Napomena:

Komponenta A:

Sadrži epoksidnu smolu. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijske reakcije na koži. Uzrokuje tako nadraživanje očiju. Toksično za vodene životinje s dugotrajnim efektima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Spriječiti udisanje pare. Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitne naočale. U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA: oči temeljito ispirati vodom nekoliko minuta. Po mogućnosti izvaditi kontaktne leće. Nastaviti s ispiranjem. U SLUČAJU KONTAKTA S KOŽOM: oprati kožu s puno vode i sapuna. Kontaminiranu odjeću oprati prije ponovnog nošenja. Sadržaj spremnika / spremnik odložiti u otpad u skladu s mjesnim / regionalnim / državnim / međunarodnim propisima.

Komponenta B:

Sadrži amin. Izaziva teško nagrizanje kože i teško oštećenje očiju. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Toksično za vodene životinje s dugotrajnim efektima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Spriječiti udisanje pare. Nosit zaštitne rukavice. Nosit zaštitne naočale. U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA: oči temeljito ispirati vodom nekoliko minuta. Po mogućnosti izvaditi kontaktne leće. Nastaviti s ispiranjem. U SLUČAJU KONTAKTA S KOŽOM: oprati kožu s puno vode i sapuna. Kontaminiranu odjeću oprati prije ponovnog nošenja. Sadržaj spremnika / spremnik odložiti u otpad u skladu s mjesnim / regionalnim / državnim / međunarodnim propisima.

GISCODE RE 1 = ne sadrži otapala

EUH205 Sadrži epoksidne spojeve. Može izazvati alergijske reakcije.

Tehnički podaci prema ARDEX normi kvalitete:

Omjer miješanja: zadano pakiranjem

**Težina svježeg
materijala:** cca. 1,5 kg/l

**Potrebitna količina
materijala:**
Fugiranje: –
širina fuge 3 mm,
dubina fuge 5 mm –
Za sljedeće dimenzije pločica odnosno
srednjeg mozaika potrebne su sljedeće
količine ARDEX WA epoksidne mase za
fugiranje:

5 x 5 cm	cca. 0,90 kg/m ²
10 x 10 cm	cca. 0,45 kg/m ²
20 x 20 cm	cca. 0,25 kg/m ²
30 x 30 cm	cca. 0,30 kg/m ²
11,5 x 24 cm	cca. 0,30 kg/m ²

Gubitak zbog viška
materijala može ovisno o vrsti
pločica i načinu rada
iznositi 0,10 do 0,20 kg/m².

Vrijeme obrade

(+20 °C): cca. 60 minuta

Vrijeme polaganja
(+20 °C): cca. 30 minuta

Vrijeme za korekcije
(+20 °C): cca. 30 minuta

Prohodnost
(+20 °C): kada se materijal dovoljno stvrdne, nakon
cca. 12 sati

Vlačna adhezijska čvrstoća:

nakon 28 dana
skladištenja u suhim/mokrim uvjetima
preko 2,5 N/mm²

Tlačna čvrstoća: nakon 1 dan cca. 60 N/mm²
nakon 28 dana cca. 70 N/mm²

**Čvrstoća na
savijanje:** nakon 1 dan cca. 30 N/mm²
nakon 28 dana cca. 45 N/mm²

Pakiranje: kanta s 3,00 kg
ARDEX WA osnovne paste
kanta s 1,00 kg
ARDEX WA učvršćivača

**Oznaka
prema GHS/CLP:** Komponenta A:
GHS07 »Uskličnik«
GHS09 »Okoliš«
Signalna riječ: Pažnja

Komponenta B:
GHS05 »Nagrizajuće«
GHS07 »Uskličnik«
Signalna riječ: Opasnost

**Oznaka
prema ADR:** Komponenta A:
Razred 9, UN-br. 3082, III, tvar opasna
po okoliš, tekuća, nije drugačije označeno
(E)

Komponenta B:
Razred 8, UN-br. 2735, III, amini, tekući,
nagrizajuće, nije drugačije označeno (E)

EMICODE: EC 1 R – vrlo niske emisije

Skladištenje: u suhim prostorijama i originalno zatvorenom pakiranju cca. 18 mjeseci.
Kantu skladišti u uspravnom položaju,
ne obarati.
Ukrucivanje pasti za vrijeme skladištenja
nema utjecaja na kvalitetu sredstva
ARDEX WA.

Postojanost na kemikalije prema AQS:

Postojano na:

Otpadne vode*	Vinska kiselina, zasićena
Amonijak, koncentrat	Limunska kiselina, zasićena
Kalcijev hidroksid, zasićeni	Otopina šećera
Kromna kiselina 5%	
Otopina za razvijanje (fotografska)	
Etilen glikol	
Fekalije	
Otopina za fiksiranje (fotografska)	
Fluorovodična kiselina 1%	
Otopina formalina 3%	
Glicerin	
Deterdženti za čišćenje kućanstva	
Lož ulje	
Kalijeva lužina, zasićena	
Benzin za motorna vozila	
Morska voda	
Mliječna kiselina 10%	
Močvarna voda	
Natronska lužina, zasićena	
Biljne masti	
Fosforna kiselina < 50%	
Dušična kiselina < 10%	
Solna kiselina < 36%	
Sumporna kiselina < 80%	
Slana voda	
Životinjske masti	
Vodikov peroksid < 10%	

*kod industrijskih otpadnih voda u konkretnom slučaju provjeriti prikladnost materijala!

Kratkotrajno postojano na:

Mravlja kiselina 1%
Octena kiselina 5%
Etilni alkohol, koncentrat
Fluorovodična kiselina 5%
Metilni alkohol < 50%
Mliječna kiselina 20%
Dušična kiselina < 40%ig

Nije postojano na:

Aceton
Mravlja kiselina 3%
Butanon (MEK)
Kloroform
Octena kiselina > 10%
Etil-acetat
Fluorovodična kiselina > 5%
Metilen-klorid
Mliječna kiselina > 20%
Dušična kiselina, koncentrat